

- 1 -

Korrektureinrichtung zur Kompensation von Störungen
der Polarisationsverteilung sowie
Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie

=====

Die Erfindung betrifft eine Korrektureinrichtung zur Kompensation von Störungen der Polarisationsverteilung über den Querschnitt eines Lichtbündels in einem optischen System, mit mindestens einem Korrekturglied, das ein doppelbrechendes Korrekturelement mit zwei im wesentlichen parallelen Oberflächen umfaßt, zwischen denen die Dicke des Korrekturelements im wesentlichen konstant ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie einer derartigen Korrektureinrichtung.

- 10 Eine Korrektureinrichtung sowie ein Projektionsobjektiv dieser Art sind aus der DE 198 07 120 A1 bekannt.

Bei zahlreichen optischen Systemen ist Voraussetzung für eine hohe Abbildungsqualität, daß sich das durch das optische System hindurchtretende Licht über den gesamten Bündelquerschnitt hinweg in einem definierten Polarisationszustand befindet. Da dieser definierte Polarisationszustand nicht konstant über den Bündelquerschnitt sein muß, spricht man häufig auch von einer definierten Polarisationsverteilung des Lichts. Kommt es zu Abweichungen von dieser definierten Polarisationsverteilung, so kann dies zu nicht tolerierbaren Abbildungsfehlern und/oder zu Kontrastverlusten in der Bildebene führen. Als Ursachen für derartige Abwei-

- 2 -

chungen kommen beispielsweise die Polarisationsabhängigkeit reflektierender Schichten oder die Doppelbrechung bestimmter Linsematerialien in Betracht.

Der letztgenannte Punkt hat besondere Bedeutung im Zusammenhang mit mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlagen erlangt, wie sie etwa zur Herstellung hochintegrierter elektrischer Schaltkreise verwendet werden. Dort kommen in zunehmendem Maße Linsen aus Flußspat (CaF_2) zum Einsatz, da diese Kristalle auch bei sehr kurzen Projektionslichtlängen noch eine ausreichende optische Transparenz aufweisen. Flußspat ist bei sehr kurzen Wellenlängen jedoch von Hause aus (d.h. intrinsisch) doppelbrechend; hinzutreten kann außerdem eine durch mechanische Spannungen hervorgerufene Doppelbrechung. Zwar sind inzwischen verschiedene Maßnahmen bekannt, um die Doppelbrechung von Flußspat-Linsen zu verringern, eine vollständige Kompensation von Störungen der Polarisationsverteilung über den Querschnitt des Projektionslichtbündels ist aber im allgemeinen nicht möglich. Bleiben diese Störungen unkompensiert, so verringert sich der Kontrast der Projektionsobjektive, was sich ungünstig auf die Größe der mit derartigen Anlagen gerade noch herstellbaren Strukturen führt.

Da die hier betrachteten Störungen der Polarisationsverteilung die Eigenschaft haben, über den Querschnitt eines Lichtbündels zu variieren, scheidet eine Kompensation mit herkömmlichen Polarisations-Kompensatoren, z.B. eines Soleil-Babinet-Kompensators, aus, da diese Kompensatoren

- 3 -

gleichmäßig über den Querschnitt des Lichtbündels hinweg wirken.

Aus der eingangs bereits genannten DE 198 07 120 A1 ist eine Korrektureinrichtung zur Kompensation von Störungen der
5 Polarisierung bekannt, die über den Querschnitt eines Lichtbündels hinweg lokal variieren. Die dort beschriebene Korrektureinrichtung weist eine in den Strahlengang des optischen Systems eingebrachte Platte auf, die aus Magnesiumfluorid (MgF_2) besteht und somit doppelbrechend ist. Die
10 Dicke der Platte variiert dabei über deren Querschnitt, wodurch sich eine ortsabhängige Kompensationswirkung ergibt. Da die zur Kompensation erforderlichen Dickenschwankungen nur wenige Mikrometer betragen, lassen sich die Freiformflächen auf der Platte nicht durch Polieren oder andere
15 klassische Verfahren des Materialabtrags herstellen. Vorgesprochen wird deswegen eine Herstellung der Freiformflächen im Wege der Ionenstrahl-Bearbeitung. Derartige Bearbeitungsverfahren werden beispielsweise bei der Herstellung von sog. "Nanoasphären" eingesetzt, die zur Korrektur von
20 Wellenfrontfehlern in Projektionsbelichtungsanlagen verwendet werden.

Um eine möglichst allgemeine Klasse von Polarisationsstörungen kompensieren zu können, wird die Verwendung zweier
derartiger Platten vorgeschlagen, deren Hauptachsen um 45°
25 zueinander verdreht sind. Da sich die Dickenschwankungen nicht nur auf die Polarisierung, sondern in noch stärkerem Maße auf den Wellenfrontverlauf hindurchtretenden Lichts

- 4 -

- auswirken, ist jeder der Korrekturplatten eine Quarzplatte zur Wellenfrontkompensation zugeordnet, die ihrerseits Dikenschwankungen aufweisen, die jedoch komplementär zu denen der Korrekturplatten verlaufen. Eine Korrekturplatte und
5 die dazugehörige Quarzplatte, die spaltfrei durch Ansprengen oder Verketten miteinander verbunden werden, wirken sich in ihrer Gesamtheit aufgrund der annähernd gleichen Brechungsindizes kaum auf den Wellenfrontverlauf hindurchtretenden Lichts aus.
- 10 Nachteilig bei dieser bekannten Korrekturereinrichtung ist allerdings, daß die Korrekturplatten die Polarisierung nicht nur dort beeinflussen, wo Störungen kompensiert werden sollen, sondern die Polarisierung über den gesamten Querschnitt des Lichtbündels verändern. Dies hängt damit zusammen, daß
15 die Korrekturplatten nicht ausschließlich dort doppelbrechendes Material aufweisen können, wo eine Kompensation von Störungen der Polarisationsverteilung erforderlich ist. Die Korrekturplatten dürften dann nämlich nur wenige Mikrometer dick sein und wiesen zudem Löcher an den Stellen auf, an
20 denen keine Störungen zu kompensieren sind. Derartige Korrekturplatten wären weder herstell- noch handhabbar. Daher müssen die Korrekturplatten zusätzliches, als eine Art Träger wirkendes Material aufweisen, das jedoch über seinen gesamten Querschnitt hinweg zur Polarisationsbeeinflussung
25 beiträgt.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Korrekturereinrichtung der eingangs genannten Art derart zu verbessern, daß die Pola-

- 5 -

risation hindurchtretenden Lichts gezielt nur dort beeinflusst wird, wo Störungen der Polarisationsverteilung zu kompensieren sind.

5 Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, daß wenigstens ein Korrekturglied wenigstens ein dem einen Korrekturalelement zugeordnetes weiteres doppelbrechendes Korrekturalelement mit zwei im wesentlichen parallelen Oberflächen aufweist, daß wenigstens eine der Oberflächen wenigstens eines der Korrekturalelemente so nachbearbeitet ist, daß sich lokale Dickenschwankungen Δd ergeben, durch die die Störungen der Polarisationsverteilung zumindest annähernd kompensiert werden, und daß die Anordnung, Dicke und Doppelbrechungseigenschaften der Korrekturalelemente so gewählt sind, daß sich deren doppelbrechenden Wirkungen gegenseitig aufheben, wenn
10 die lokalen Dickenschwankungen außer Betracht bleiben.
15

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß mehrere doppelbrechende Elemente, deren Doppelbrechungsachsen in geeigneter Weise zueinander orientiert sind, sich in ihrer doppelbrechenden Wirkung aufheben. Die Erfindung geht also
20 zunächst von einer Anordnung zweier oder mehrerer doppelbrechender Korrekturalelemente aus, die insgesamt die Polarisationshindurchtretenden Lichts nicht beeinflussen. Wird nun an einem oder mehreren dieser Korrekturalelemente die Dicke lokal verändert, so beschränkt sich die doppelbrechende Wirkung der gesamten Anordnung lediglich auf dieje-
25 nigen Bereiche, in denen Dickenänderungen vorgenommen wurden. Falls die Korrekturalelemente aus demselben doppelbre-

chenden Material bestehen, so müssen sie, abgesehen von den durch nachträgliche Bearbeitung eingebrachten Dickenschwankungen, die gleiche Dicke aufweisen, damit eine vollständige gegenseitige Kompensation der doppelbrechenden Wirkung eintritt.

Bei einem Korrekturglied, das aus zwei Korrekturalelementen besteht, können diese beispielsweise mit um 90° zueinander verdrehten Doppelbrechungsachsen in der Korrekturereinrichtung angeordnet sein. Bei drei Korrekturalelementen kommt eine relative Orientierung der Doppelbrechungsachsen in 120° -Winkeln in Betracht.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Oberflächen der Korrekturalelemente so komplementär zueinander nachbearbeitet, daß die Gesamtdicke aller Korrekturalelemente eines Korrekturglieds über deren Querschnitt hinweg konstant ist. Da das Korrekturglied als Ganzes keine Dickenschwankungen aufweist, werden Wellenfrontfehler weitgehend vermieden. Dies gilt auch dann, wenn die einzelnen Korrekturalelemente nicht unmittelbar aufeinander befestigt, sondern beabstandet voneinander in der Korrekturereinrichtung angeordnet sind. Falls es sich bei den Korrekturalelementen beispielsweise um ebene Scheiben handelt, so wirkt das gesamte Korrekturglied wie eine planparallele Platte, die zwar lokal die Polarisierung, nicht aber nennenswert den Verlauf der Wellenfront beeinflußt. Auf zusätzliche Quarzplatten, die im Stand der Technik zum Ausgleichen der opti-

- 7 -

schen Weglängenunterschiede auf Grund der Dickenschwankungen erforderlich sind, kann somit verzichtet werden.

Vorteilhaft bei dieser Ausgestaltung ist ferner, daß sich die zur Störungskompensation an einem bestimmten Punkt erforderliche lokale Dickenschwankung auf diese Weise zwangsläufig auf mehrere Korrekturalelemente verteilt. Falls beispielsweise das Korrekturglied zwei Korrekturalelemente umfaßt, so führt die komplementäre Nachbearbeitung der Oberflächen dazu, daß eine lokale Dickenschwankung Δd so auf die beiden Korrekturalelemente verteilt wird, daß an dem entsprechenden Punkt die Dicke bei einem Korrekturalelement um $\Delta d/2$ verringert und bei dem anderen Korrekturalelement um $\Delta d/2$ vergrößert ist. Die Verteilung der Dickenschwankungen auf mehrere Korrekturalelemente ist insbesondere bei größeren Dickenschwankungen vorteilhaft, da sich diese mit den bekannten Methoden der Nachbearbeitung wie Ionen- oder Atomstrahlätzen nur mit größeren Schwierigkeiten präzise erzeugen lassen.

Idealerweise soll die Korrektureinrichtung lediglich lokal die Polarisierung beeinflussen, ansonsten aber nicht die Lichtausbreitung in dem optischen System verändern, in dem die Korrektureinrichtung eingebaut ist. Bei Strahlbündeln mit kleinem Aperturwinkel wird es vor diesem Hintergrund im allgemeinen ausreichen, die Korrekturalelemente als planparallele Platten auszuführen, deren Umfang an die Geometrie des durchtretenden Lichtbündels angepaßt sein kann. Bei Lichtbündeln mit größeren Aperturwinkeln hingegen kommen

auch Korrekturalelemente mit gekrümmten, z.B. sphärischen, Oberflächen in Betracht.

Ein Anwendungsfall hierfür sind katadioptrische Projektionsobjektive, die in der Regel einen in einer Pupillenebene angeordneten sphärischen Abbildungsspiegel enthalten. Um
5 die Korrekturanrichtung möglichst nahe einer Pupillenfläche und damit in unmittelbarer Nähe der gekrümmten Spiegeloberfläche anzuordnen, ist eine Anpassung der Oberfläche der Korrekturalelemente an die Spiegelkrümmung praktisch unvermeidbar. Eine Anordnung der Korrekturanrichtung in ei-
10 ner Pupillenebene ist deswegen generell bevorzugt, weil diese dann eine feldunabhängige Wirkung hat, so daß als Korrekturgröße ein mittlerer Polarisationsfehler im Feld angenommen werden kann.

15 Selbst bei über den Querschnitt hinweg konstanter Gesamtdicke aller Korrekturalelemente sind allerdings geringfügige Wellenfrontfehler auf Grund der Dickenschwankungen der einzelnen Korrekturalelemente nicht gänzlich vermeidbar. Aus diesem Grunde kann es zweckmäßig sein, daß wenigstens ein
20 Korrekturalelement eine Oberfläche aufweist, die zusätzlich derart nachbearbeitet ist, daß Wellenfrontfehler auf Grund der Dickenschwankungen verringert werden.

Mit lediglich einem Korrekturglied lassen sich nicht sämtliche Arten von Polarisationsstörungen kompensieren. Deswegen sind bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
25 zwei Korrekturglieder vorgesehen, wobei die Doppelbre-

chungsachsen der Korrekturalemente des einen Korrekturglieds um 45° zu den Doppelbrechungsachsen der Korrekturalemente des anderen Korrekturglieds verdreht sind. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Phasenverschiebungen,
5 sondern auch Drehungen der Polarisierung kompensieren.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnungen erläutert. Darin zeigen:

Figur 1 eine stark vereinfachte Darstellung der Polarisationsverteilung über den Querschnitt eines Lichtbündels;
10

Figur 2 eine perspektivische, nicht maßstäbliche Darstellung einer erfindungsgemäßen Korrekturanordnung mit zwei Korrekturalementen, die von einem Lichtbündel durchtreten werden;

15 Figur 3 einen Querschnitt durch die in Figur 2 gezeigten Korrekturalemente vor dem Zusammenfügen;

Figur 4 eine der Figur 3 entsprechende Darstellung, jedoch nach dem Zusammenfügen der Korrekturalemente;

20 Figur 5 einen Querschnitt durch ein anderes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Korrekturanordnung mit drei Korrekturalementen;

- 10 -

Figur 6 einen Querschnitt durch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Korrekturereinrichtung, die zwei Korrekturglieder mit jeweils zwei Korrekturerelementen umfaßt;

- 5 Figur 7 einen vereinfachten Meridionalschnitt durch ein katadioptrisches Projektionsobjektiv mit einer erfindungsgemäßen Korrekturereinrichtung.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch ein Lichtbündel 10, in dem schematisch eine Polarisationsverteilung mit Hilfe von Pfeilen 12 angedeutet ist. Die Pfeile 12 sollen dabei die Polarisationsrichtung innerhalb des Lichtbündels 10 darstellen. Wie in Figur 1 erkennbar, ist das Licht über den Querschnitt des Lichtbündels 10 hinweg überwiegend linear mit der gleichen Polarisationsrichtung polarisiert. An einigen Punkten, die in Figur 1 mit 14a, 14b und 14c bezeichnet sind, ist das Licht jedoch nicht exakt linear, sondern mehr oder weniger stark elliptisch polarisiert. Diese Störungen der Polarisationsverteilung können in nachfolgenden polarisationsselektiven optischen Elementen, z.B. Strahlteilerschichten oder Verzögerungsplättchen, zu nicht tolerierbaren Abbildungsfehlern und/oder zur einem Kontrastverlust in der Bildebene führen.

Figur 2 zeigt in einer perspektivischen, nicht maßstäblichen Darstellung eine Korrekturereinrichtung 16, mit der die Störungen 14a, 14b und 14c in der Polarisationsverteilung des Lichtbündels 10 kompensiert werden können. Die Korrek-

tureinrichtung 16 weist neben in Figur 2 nicht dargestellten Halterungselementen ein Korrekturglied 18 auf, das seinerseits ein erstes und ein zweites scheibenförmiges Korrektur-
element 20 bzw. 22 umfaßt, die fugenlos zusammenge-
fügt sind. Die beiden Korrektur-
5 elemente 20, 22 sind aus Magnesiumfluorid-Kristallen (MgF_2) gefertigt und daher doppelbrechend. Magnesiumfluorid ist insbesondere für Anwendungen in der Mikrolithographie geeignet, da es auch bei
den dort verwendeten Wellenlängen von 193 nm oder 157 nm
10 noch transparent ist.

Die Orientierung der Kristallachsen ist dabei so gewählt, daß sich für die beiden Korrektur-
elemente 20, 22 die in Figur 2 durch Achsenkreuze dargestellten Doppelbrechungsach-
sen ergeben. Die langsame Kristallachse mit dem größeren
15 Brechungsindex n_1 und die schnelle Kristallachse mit dem kleineren Brechungsindex n_2 stehen jeweils senkrecht aufeinander und außerdem senkrecht zu der mit Z bezeichneten optischen Achse der Korrektur-
einrichtung 16.

Dies bedeutet, daß in dem ersten Korrektur-
element 20 eine
20 Polarisationskomponente des Lichtbündels 10, die entlang der langsamen Kristallachse verläuft, gegenüber der dazu senkrechten Polarisationskomponente eine auch als Verzögerung bezeichnete Phasenänderung Φ erfährt, die durch

$$\Phi = (2\pi/\lambda) \cdot d \cdot (n_1 - n_2)$$

gegeben ist. Darin bezeichnet λ die Wellenlänge des auf das Korrekturglied 18 auftreffenden Lichts und d die Dicke des Korrekturlements 20 entlang der optischen Achse Z.

In dem zweiten Korrekturlement 22 hingegen wird die hierzu
5 senkrechte Polarisationskomponente verzögert, da die Kristallorientierungen der Korrekturlemente 20, 22 und damit deren Doppelbrechungsachsen um 90° um die Z-Achse zueinander verdreht sind. Da die beiden Korrekturlemente 20, 22 die gleiche Dicke haben, ist der Betrag der Phasenänderungen
10 gleich. Auf diese Weise wird die durch das erste Korrekturlement 20 hervorgerufene Phasenänderung der einen Polarisationskomponente durch eine gleich große, durch das zweite Korrekturlement 22 hervorgerufene Phasenänderung der dazu senkrechten Polarisationskomponente kompensiert.
15 Dort, wo die Dicken der beiden Korrekturlemente 20, 22 exakt gleich sind, wird somit die relative Phasenlage zwischen zueinander senkrechten Polarisationskomponenten und somit der Polarisationszustand des hindurchtretenden Lichts nicht verändert.

20 Um nun die in Figur 1 schematisch gezeigten Störungen der Polarisationsverteilung zu kompensieren, sind über den Querschnitt hinweg an geeignet gewählten Punkten die Dicken der beiden Korrekturlemente 20, 22 bewußt abweichend gewählt.

25 Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch die beiden Korrekturlemente 20, 22 vor dem Zusammenfügen. In stark übertrieb-

- ner Darstellung sind dabei auf den einander zugewandten Oberflächen 24 und 26 der beiden Korrekturalemente 20, 22 zu Dickenschwankungen führende Strukturen zu erkennen, die komplementär zueinander ausgebildet sind. Dies bedeutet,
- 5 daß zu jeder Erhöhung auf einer Oberfläche eine Ausnehmung auf der gegenüberliegenden Oberfläche korrespondiert, und daß die korrespondierenden Erhöhungen und Ausnehmungen so ausgebildet sind, daß sie beim Zusammenfügen der beiden Korrekturalemente 20, 22 paßgenau ineinander eingreifen.
- 10 Durch das mit einem Pfeil 28 angedeutete Zusammenführen der beiden Korrekturalemente 20, 22 entsteht dann das in Figur 4 gezeigte Korrekturglied 18, das aus einem Materialblock mit gleichmäßiger Gesamtdicke d_g besteht, der keinerlei Hohlräume enthält.
- 15 Wie in Figur 3 erkennbar ist, haben beide Korrekturalemente 20, 22 bei Außerbetrachtlassen der Dickenschwankungen die gleiche Dicke d , um die oben im Zusammenhang mit der Figur 2 erläuterte Grundkompensation der Phasenänderungen zu erzielen. An der Oberfläche 26 des zweiten Korrekturalements
- 20 22 sind durch Ionenstrahlätzen oder ähnliche geeignete Bearbeitungsverfahren nachträglich mehrere Ausnehmungen 30, 32 und 34 eingearbeitet, um an dieser Stelle eine Störung der Polarisationsverteilung zu kompensieren. Die gegenüberliegende Oberfläche 24 des ersten Korrekturalements 20
- 25 weist entsprechende Erhöhungen 30', 32' und 34' auf, deren Form exakt derjenigen der gegenüberliegenden Ausnehmungen entspricht. Die Erhöhungen 30', 32' und 34' werden erzeugt, indem zunächst das erste Korrekturalement 20 mit einem ge-

strichelt angedeuteten Dickenvorhalt 36 hergestellt wird, so daß durch nachträgliches Abtragen von Material um die Erhöhungen 30', 32' und 34' herum diese freigelegt werden können.

5 Es versteht sich, daß die hier vorgenommene Einteilung in Ausnehmungen 30, 32, 34 einerseits und Erhöhungen 30', 32', 34' andererseits lediglich dazu dient, die Darstellung zu vereinfachen. Ob man die Oberfläche 26 des zweiten Korrektur-

10 durch Erhöhungen definiert, die zwischen den Ausnehmungen 30, 32, 34 liegen, ist lediglich eine Frage der Definition. Ganz allgemein können die Oberflächen 24, 26 der Korrektur-

elemente 20 bzw. 22 eine praktisch beliebige, jedoch zueinander komplementäre Welligkeit aufweisen.

15 Um Lage und Ausmaß der Dickenschwankungen festzulegen, kann beispielsweise wie folgt vorgegangen werden:

Zunächst wird in einer Bildebene des optischen Systems, in dem die Korrekturereinrichtung 16 eingebaut ist, die Polarisationsverteilung meßtechnisch aufgenommen. Hierzu werden

20 in einer Objektebene des optischen Systems nacheinander zwei orthogonale Polarisationen eingestellt und jeweils in der Bildebene der Polarisationszustand erfaßt. Aus der Differenz der Meßergebnisse errechnet sich der Korrekturbedarf in Abhängigkeit von der optischen Lage des Korrekturglieds

25 18. Befindet sich das Korrekturglied 18 in einer Pupillenebene des optischen Systems, so ist die Wirkung des Korrektur-

- 15 -

turgliedes 18 feldunabhängig. Dadurch ist es möglich, den mittleren Polarisationsfehler im Feld als Korrekturgröße zu verwenden. Wenn mit $\Phi(\theta, \varphi)$ die Phasendifferenz zwischen den beiden senkrechten Polarisationszuständen in Abhängigkeit von den Winkelkoordinaten θ und φ von Strahlen in der Bildebene bezeichnet wird, so ergibt sich die erforderliche Dickenschwankung Δd eines Korrekturelements an den Ortskoordinaten (x, y) aus

$$\Delta d(x, y) = \Phi(\theta, \varphi) \cdot (\lambda/2\pi) \cdot 1/(n_1 - n_2) \quad .$$

Da eine Dickenschwankung $\Delta d(x, y)$ an einem Ort (x, y) bei dem in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Ausführungsbeispiel jeweils gleichmäßig auf die beiden Korrekturelemente 20, 22 verteilt wird, um die Gesamtdicke d_g konstant zu halten, führt dies bei den beiden Korrekturelementen 20, 22 an dem Ort (x, y) zu einer Erhöhung bzw. Ausnehmung um einen Betrag von $d_z = \Delta d/2$. Diese Größe d_z , die herstellungstechnisch die Höhe des erforderlichen Materialabtrags angibt, wird im folgenden als Profiltiefe bezeichnet. Die Tatsache, daß die Profiltiefe gegenüber der erforderlichen Dickenschwankung Δd um den Faktor 2 verringert ist, hat erhebliche herstellungstechnische Vorteile, da es mit den bisher bekannten Verfahren zum hochgenauen Materialabtrag bisweilen Schwierigkeiten bereitet, große Profiltiefen zu erzielen.

In Figur 3 ist die Profiltiefe d_z beispielhaft für den Ort mit der größten bzw. der geringsten Dicke der Korrekturelemente 20, 22 eingezeichnet. Aus dieser Darstellung ergibt

sich auch, daß der Dickenvorhalt 36 auf dem ersten Korrektur-
element 20 so gewählt werden sollte, daß er (mindestens)
gleich der maximalen Profiltiefe und somit der Hälfte der
maximalen Dickenschwankung Δd ist, die zur Störungs-
5 kompensation erforderlich ist.

Die sich auf diese Weise ergebenden Profiltiefen d_z liegen
bei einer Anwendung des Korrekturlements 16 in der Mikro-
lithographie mit Wellenlängen von 193 nm oder 157 nm in der
Größenordnung von einigen hundert Nanometern, während die
10 Dicken d der Scheiben in der Größenordnung einiger Millime-
ter liegen. Die in Figur 3 dargestellten Profiltiefen d_z
sind somit stark übertrieben dargestellt.

Figur 5 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel einer Korrektur-
einrichtung, die insgesamt mit 118 bezeichnet ist. Teil-
15 le, die denen des in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Ausführ-
ungsbeispiels entsprechen, sind dabei mit um 100 erhöhten
Bezugsziffern versehen. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist
das erste Korrekturlement in zwei Teilelemente 120a, 120b
aufgeteilt, die zwischen sich das zweite Korrekturlement
20 122 einschließen und deren Gesamtdicke derjenigen des zwei-
ten Korrekturlements 122 entspricht. Die Dickenschwankun-
gen Δd sind hier auf zwei Grenzflächen aufgeteilt, die
durch die im wesentlichen parallelen Oberflächen 126, 127
des zweiten Korrekturlements 122 festgelegt sind. Dadurch
25 halbiert sich für jede dieser Oberflächen 126, 127 die Pro-
filitiefe nochmals um einen Faktor 2 auf $d_z/2 = \Delta d/4$.

Figur 6 zeigt in einem Querschnitt ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine Korrektureinrichtung, die insgesamt mit 216 bezeichnet ist. Die Korrektureinrichtung 216 umfaßt zum einen das Korrekturglied 18, wie es in den Figuren 2
5 bis 4 gezeigt ist. Ferner enthält die Korrektureinrichtung 216 zwei weitere Korrekturalemente 220 und 222, die gemeinsam ein weiteres Korrekturglied bilden. Wie links neben dem Querschnitt dargestellt ist, gehen die Orientierungen der Kristallachsen der beiden Korrekturalemente 220 und 222
10 durch eine Drehung um 45° aus den Kristallachsen der Korrekturalemente 20 bzw. 22 hervor. Dadurch stehen auch bei den beiden äußeren Korrekturalementen 220, 222 die schnellen Kristallachsen und auch die langsamen Kristallachsen jeweils senkrecht aufeinander. Auf diese Weise kompensieren sich, wenn Dickenschwankungen zunächst unberücksichtigt
15 bleiben, die beiden äußeren Korrekturalemente 220, 222 vollständig in ihrer Wirkung auf die Polarisierung hindurchtretenden Lichts.

Wie in Figur 6 übertrieben dargestellt ist, weisen auch die
20 äußeren Korrekturalemente 40 und 42 Dickenschwankungen auf, die in der oben bereits beschriebenen Weise zueinander komplementär sind. Auf Grund ihrer Anordnung an gegenüberliegenden Seiten des Korrekturgliedes 18 können die dadurch entstehenden Ausnehmungen und Erhöhungen jedoch nicht miteinander
25 in Eingriff gebracht werden. Die Gesamtdicke d_g der Korrektureinrichtung 216 ist jedoch an jeder Koordinate (x,y) die identisch.

Da die Doppelbrechungsachsen des durch die beiden äußeren Korrekturalemente 220, 222 gebildeten Korrekturglieds um 45° gegenüber den Doppelbrechungsachsen des Korrekturglieds 18 verdreht sind, lassen sich durch die Korrekturereinrichtung 216 nicht nur Phasenverschiebungen, sondern auch Drehungen der Polarisationsrichtung kompensieren. Um in diesem allgemeinen Fall die Anordnung und Größe der Dickenschwankungen auf den einzelnen Korrekturalementen 20, 22, 220 und 222 zu bestimmen, wird vorzugsweise für jeden Feldpunkt und für jede Winkelkoordinate die Jonesmatrix als Linearkombination von Elementarmatrizen dargestellt, die Phasenverschiebungen und Drehungen der Polarisation beschreiben. Durch Gleichsetzen der so dargestellten Jonesmatrix für jeden Feldpunkt mit einer Jonesmatrix für die in Figur 6 gezeigte Anordnung, die lediglich phasenverschiebende Elemente enthält, kann durch Koeffizientenvergleich auf die Größe der Dickenschwankungen an den Punkten (x,y) auf den Oberflächen der Korrekturalemente geschlossen werden.

Mit 40 ist in Figur 6 beispielhaft und ebenfalls nicht maßstäblich ein zusätzlicher Materialabtrag angedeutet, der lediglich an einer nach außen weisenden Oberfläche 42 des Korrekturalements 220 vorhanden ist und keine Entsprechung in Form einer korrespondierenden Erhöhung an dem zugeordneten Korrekturalement 222 hat. Dieser Materialabtrag dient dazu, bei der Polarisationskompensation auftretende kleine Wellenfrontfehler zu beseitigen. Dabei wird ausgenutzt, daß sich ein Materialabtrag bei MgF_2 etwa hundertmal stärker auf die Wellenfront auswirkt als auf die Polarisation.

Figur 7 zeigt in einem vereinfachten Meridionalschnitt ein katadioptrisches, insgesamt mit 56 bezeichnetes Projektionsobjektiv einer mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage. Das Projektionsobjektiv 56 dient dazu, in einem Retikel 58 enthaltene Strukturen verkleinert auf einer lichtempfindlichen Oberfläche abzubilden, die auf einem Substrat 60 aufgebracht ist. Durch das Retikel 58 hindurchtretendes Projektionslicht tritt in einen Strahlteilerwürfel 62 ein, wird dort an einer polarisationsselektiven Strahlteilerschicht 64 reflektiert und über ein Viertelwellenlängenplättchen 66 und mehrere Linsen auf einen sphärischen Abbildungsspiegel 68 geworfen. Nach Reflektion an dem Abbildungsspiegel 68 wird die Polarisierung erneut in dem Viertelwellenlängenplättchen 66 gedreht, so daß das Projektionslicht nunmehr die Strahlteilerschicht 64 durchdringen und in einen rein dioptrischen Teil 70 des Projektionsobjektivs 60 gelangen kann.

Der sphärische Abbildungsspiegel 68 ist in der Nähe einer Pupillenebene 72 des Projektionsobjektivs 60 angeordnet. Unmittelbar vor dem Abbildungsspiegel 68, d.h. ebenfalls in der Nähe der Pupillenebene 72, ist eine Korrektoreinrichtung 316 angeordnet, die zwei sphärisch gekrümmte Korrektorelemente 320, 322 umfaßt. Durch die Krümmung ist sichergestellt, daß die Korrektoreinrichtung nicht zu weit von der Pupillenebene 72 entfernt angeordnet ist. Außerdem wirkt sich die Korrektoreinrichtung 316 auf diese Weise weniger auf den Wellenfrontverlauf von unter großem Aperturwinkel auftreffenden Strahlen aus. Da aufgrund der Reflexi-

- 20 -

on an dem Abbildungsspiegel 68 jeder Projektionslichtstrahl
die Korrekturereinrichtung 316 zweimal durchtritt, können die
Dickenschwankungen Δd um einen Faktor 2 im Vergleich zu ei-
ner Anordnung reduziert werden, bei der nur ein einmaliger
5 Durchtritt durch das Korrekturerelement stattfindet.

Patentansprüche

=====

1. Korrektureinrichtung zur Kompensation von Störungen
 der Polarisationsverteilung über den Querschnitt eines
Lichtbündels (10) in einem optischen System (56), mit min-
destens einem Korrekturglied (18; 118), das ein doppelbre-
5 chendes Korrekturelement (22; 122; 222; 322) mit zwei im
wesentlichen parallelen Oberflächen (26; 126, 127) umfaßt,
zwischen denen die Dicke (d) des Korrekturelements (22,
122, 222) im wesentlichen konstant ist,
- dadurch gekennzeichnet,
- 10 daß das wenigstens eine Korrekturglied (18, 118) wenigstens
ein dem einen Korrekturelement (22; 122; 222; 322) zugeord-
netes weiteres doppelbrechendes Korrekturelement (20; 120a,
120b; 220; 320) mit zwei im wesentlichen parallelen Ober-
flächen (24) aufweist, daß wenigstens eine der Oberflächen
15 (24, 26; 126, 127) wenigstens eines der Korrekturelemente
(20, 22; 120a, 120b, 122; 220; 222; 320, 322) so nachbear-
beitet ist, daß sich lokale Dickenschwankungen Δd ergeben,
durch die die Störungen der Polarisationsverteilung zumin-
dest annähernd kompensiert werden, und daß die Anordnung,
20 Dicke (d) und Doppelbrechungseigenschaften der Korrektur-
elemente (20, 22; 120a, 120b, 122; 220; 222; 320, 322) so
gewählt sind, daß sich deren doppelbrechenden Wirkungen ge-
genseitig aufheben, wenn die lokalen Dickenschwankungen Δd
außer Betracht bleiben.

2. Korrektureinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrekturelemente (20, 22; 120a, 120b, 122; 220; 222; 320, 322) aus demselben Material bestehen.
- 5 3. Korrektureinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberflächen (24, 26; 126, 127) der Korrekturelemente (20, 22; 120a, 120b, 122; 220; 222; 320, 322) so komplementär zueinander nachbearbeitet sind, daß die Gesamtdicke (d_g) aller Korrekturelemente (20, 22; 120a, 120b, 122; 220; 222; 320, 322) eines Korrekturglieds (18; 118) über deren Querschnitt hinweg konstant ist.
- 10 4. Korrektureinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Korrekturglied (18; 118) zwei Korrekturelemente umfaßt und daß die zur Störungskompensation an einem bestimmten Punkt erforderliche lokale Dicken-
15 schwankung Δd so verteilt ist, daß an diesem Punkt die Dicke (d) bei einem Korrekturelement (22) um $\Delta d/2$ verringert und bei dem anderen Korrekturelement (20) um $\Delta d/2$ vergrößert ist.
- 20 5. Korrektureinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberflächen der Korrekturelemente (320, 322) gekrümmt sind.
6. Korrektureinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Korrektur-
25 glied (18, 118) zwei Korrekturelemente (20, 22; 120a, 120b,

122; 220; 222; 320, 322) umfaßt, deren Doppelbrechungsachsen zueinander um 90° verdreht sind.

7. Korrekturereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein
5 Korrekturerelement (220) eine Oberfläche aufweist, die zusätzlich derart nachbearbeitet (40) ist, daß Wellenfrontfehler aufgrund der Dickenschwankungen verringert werden.

8. Korrekturereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Korrektur-
10 glieder (18, 220 und 222) vorgesehen sind, wobei die Doppelbrechungsachsen der Korrekturerelemente (20, 22) des einen Korrekturglieds (18) um 45° zu den Doppelbrechungsachsen der Korrekturerelemente (220, 222) des anderen Korrekturglieds verdreht sind.

15 9. Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie mit einer Korrekturereinrichtung (316) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

10. Projektionsobjektiv nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrekturereinrichtung (316) zumindest
20 annähernd in einer Pupillenebene (72) des Projektionsobjektivs (56) angeordnet ist.

11. Projektionsobjektiv nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Korrekturereinrichtung (316) in unmittelbarer Nähe eines Abbildungsspiegels (68) angeordnet ist,

der in einem katadioptischen Teil des Projektionsobjektivs (56) enthalten ist.

12. Projektionsobjektiv nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere Korrektureinrichtung
5 nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zumindest annähernd in einer Feldebene des Projektionsobjektivs (56) angeordnet ist.

1 / 3




Fig. 1




Fig. 2

2 / 3




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/006504

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G02B5/30 G02B27/00 G02B13/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 937 999 A (ZEISS CARL ; ZEISS STIFTUNG (DE)) 25 August 1999 (1999-08-25) cited in the application abstract paragraph '0016! - paragraph '0023! figure 1	1-12
Y	US 3 663 087 A (JACOB LOUIS ET AL) 16 May 1972 (1972-05-16) abstract column 4, line 39 - column 5, line 32 figure 4	1-12
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0173, no. 38 (P-1564), 25 June 1993 (1993-06-25) & JP 5 045519 A (FUJITSU LTD), 23 February 1993 (1993-02-23) abstract	1-12

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 September 2004

Date of mailing of the international search report

14/10/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schenke, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/006504

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0937999	A	25-08-1999	DE	19807120 A1	26-08-1999
			EP	0937999 A1	25-08-1999
			JP	11271680 A	08-10-1999
			TW	403842 B	01-09-2000
			US	6252712 B1	26-06-2001
US 3663087	A	16-05-1972	FR	2020466 A5	10-07-1970
			FR	2038560 A6	08-01-1971
			BE	744452 A1	15-06-1970
			CA	920715 A1	06-02-1973
			CH	520421 A	15-03-1972
			DE	2003397 A1	01-10-1970
			ES	375897 A1	01-04-1974
			GB	1272051 A	26-04-1972
			JP	48017092 B	26-05-1973
			LU	60220 A1	23-03-1970
			NL	7001154 A	30-07-1970
			SU	412698 A3	25-01-1974
JP 5045519	A	23-02-1993	JP	3014811 B2	28-02-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006504

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G02B5/30 G02B27/00 G02B13/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 937 999 A (ZEISS CARL ; ZEISS STIFTUNG (DE)) 25. August 1999 (1999-08-25) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Absatz '0016! - Absatz '0023! Abbildung 1	1-12
Y	US 3 663 087 A (JACOB LOUIS ET AL) 16. Mai 1972 (1972-05-16) Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 39 - Spalte 5, Zeile 32 Abbildung 4	1-12



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

27. September 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

14/10/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schenke, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006504

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0173, Nr. 38 (P-1564), 25. Juni 1993 (1993-06-25) & JP 5 045519 A (FUJITSU LTD), 23. Februar 1993 (1993-02-23) Zusammenfassung</p> <p>-----</p>	1-12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/006504

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0937999	A	25-08-1999	DE	19807120 A1	26-08-1999
			EP	0937999 A1	25-08-1999
			JP	11271680 A	08-10-1999
			TW	403842 B	01-09-2000
			US	6252712 B1	26-06-2001
US 3663087	A	16-05-1972	FR	2020466 A5	10-07-1970
			FR	2038560 A6	08-01-1971
			BE	744452 A1	15-06-1970
			CA	920715 A1	06-02-1973
			CH	520421 A	15-03-1972
			DE	2003397 A1	01-10-1970
			ES	375897 A1	01-04-1974
			GB	1272051 A	26-04-1972
			JP	48017092 B	26-05-1973
			LU	60220 A1	23-03-1970
			NL	7001154 A	30-07-1970
			SU	412698 A3	25-01-1974
JP 5045519	A	23-02-1993	JP	3014811 B2	28-02-2000